

Prüfbericht - Nr.: 13008138 001		Seite 1 von 2 Page 1 of 2	
Test Report No.:			
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Alkenz Co., Ltd. 411-2, Bonsan-ri, Jinyeong-eup, Gimhae, Gyeongsangnam-do, 621-803, R.O.K.		
Gegenstand der Prüfung: Sunscreen Fabric <i>Test Item:</i>			
Bezeichnung: Sunshadow 3000 Series <i>Identification:</i>			
Anlieferungszustand: <i>Delivery condition:</i>	Einwandfrei apparent good	Eingangsdatum: <i>Date of Receipt:</i>	30.07.2007
Prüfart: <i>Testing Location:</i>		Hong Kong	
Prüfgrundlage: <i>Test Specification:</i>		Flammability	
Prüfergebnis: <i>Test Result:</i>		Nach Art und Umfang der durchgeführten Prüfungen hat der Prüfgegenstand die oben genannte Prüfgrundlage bestanden. <i>According to the kind and extent of tests performed the test item passed the test specification</i>	
geprüft/ tested by:		kontrolliert/ checked by:	
13.08.2007	Bok-Hee Kim	16.08.2007	Won-Il Jeong
Datum Date	Name Name	Datum Date	Name Name
	Unterschrift Signature		Unterschrift Signature
Sonstiges/ Other Aspects:			
TÜV Reference No.: 133017821			
Abkürzungen: ok / P = entspricht Prüfgrundlage fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage n.a. / N = nicht anwendbar		Abbreviations: ok / P = passed fail / F = failed n.a. / N = not applicable	
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i>			

Produkte
Products

Test Report No. **13008138 001**
 TUV Reference No. **133017821**
 Sample Identification **Sunshadow 3000 Series**

Page 2 of 2

Material

Test No.	Material	Location
1	Textile / Plastic	Beige / White

Flammability
Test result

Test Requested : BS 5867-2:1980 + A1 Type B performance requirement
 Test Method : BS 5438:1989 Test 2A
 Test environment : Temperature 25°C (Requirement 10° - 30°C)
 R.H. 62.5% (Requirement 55±20%)
 Air movement less than 0.2 m/s
 Pre-treatment : One cycle of water soaking procedure as specified in BS 5651:1989
 Pre-conditioning : 24 hours at (65±4)% relative humidity and (20±2)°C
 Burner status : Horizontal reach of the flame: 21 mm (minimum)
 Flame application time: 15 seconds
 Gas used : Commercial Grade Butane
 Burning Method : Surface Ignition
 Burn Side : Face
 Testing Period : 03 Aug. 2007 – 10 Aug. 2007


Requirement : No part of any hole nor any part of the lowest boundary of any flame shall reach the upper edge or either vertical edge of any specimen and there shall be no separation of any flaming debris from any specimen.

Observations : The test specimen in the machine direction and in the cross direction complies with the aforesaid requirements

Result : Pass

Conclusion : The sample comply with the above standards

Photo :



<Sunshadow 3000 Series>

- END of Test Report -